

ACRY-LINE 2MM

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI ÇİZGİ DESENİ DEKORTİF DIŞ CEPHE KAPLAMASIDIR

TANIM

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, mala ile uygulanan ve mala ile desen verilen, çizgi desenli yüksek performanslı, dekoratif, dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLER

Acry-Line 2MM çizgi desenli dış cephe kaplaması olup, değişken iklim şartlarının yıpratıcı etkilerine son derece dayanıklıdır. Genel olarak özellikleri;

- Değişken iklim şartlarının yıpratıcı etkilerine karşı yüksek dayanım
- Yüksek alkali dayanım
- Yüksek UV dayanımı
- Nefes alabilme
- Düşük su emme

KULLANIM ALANI

Binaların iç ve dış kısımlarında güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Acry-Line 2MM uygulanacak yüzeyler her türlü toz, yağ, kir, yabancı maddeler, vb... tabakalardan temizlenmelidir. Tozlu ve zayıf dokulu zeminler ile, eski boyalı yüzeylerde kabaran ve tozuyan kısımlar ve özellikle kireçli yüzeyler mutlaka kazınarak temizlenmelidir. Onarım gerektiren yüzeyler Decopaste Ex-0250 veya Dekonar grubu malzemelerle onarımı tavsiye edilir. Brüt beton yüzeylerde sıva veya macun uygulama öncesinde C-Bond brüt beton ve alçı sıva astarı kullanımı önerilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Acry-Line 2MM uygulanacak yüzeyler Byprime, Bytech Konsantre Astar (1/7) veya Byprime pigmented (% 5-10 oranında inceltirilerek) ile tek kat halinde rulo veya havasız tabanca kullanılarak astarlanmalıdır. İç cephelerde alçı üzerine yapılacak uygulamalarda astar olarak Byprime-GP tavsiye edilir. Astar uygulama sonrası yüzeye mala ile doğrudan uygulanır. Desen plastik mala ile verilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Acry-Line 2MM 25 kg'lık, plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme temiz ve kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Kullanıma üretim tarihi en eski olan malzemedan başlanmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

ACRY-LINE 2MM

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI ÇİZGİ DESENİ DEKORTİF DIŞ CEPHE KAPLAMASIDIR

TEKNİK BİLGİ

Sınıf:	TS EN 1062-1: G ₃ -E ₅ -S ₃ -V ₂ -W ₃ -A ₀ -C ₀			
Tüketim:	Uygulanan desene ve yüzeye bağlı olarak 2,5-3,0 kg/m ²			
	SINIFI	TS EN 1062-1'e göre	ACRY-LINE 2MM	STD NO
Parlaklık (Gloss)	G ₂	G>10(85°)	<10	TS EN ISO 2813
Film Kalınlığı (µm)	E ₅	E>400	>400	TS EN 1062-1
Tane Büyüklüğü (µm)	S ₄	S>1500	<2000	TS EN ISO 1524
Su Buharı Aktarım Hızı (m)	V ₂	0,14≤Sd<1,4	Sd<0,20	TS EN ISO 7783-2
Sıvı Su Aktarım Hızı (kg/m².h^{0,5})	W ₃	W≤0,1	W≤0,1	TS EN 1062-3
Viskozite (Penetrometer m/m)			300±20	TAL-058
Yoğunluk (g/cm³)			1,70±0,2	TAL-001
Ph			8-9	TAL-004
%VOC			9,1	EPA TEST METHOD 24

ACRY-LINE 2MM

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI ÇİZGİ DESENİ DEKORTİF DIŞ CEPHE KAPLAMASIDIR